

Déclaration des performances Ampatop Protecta: 1,5 x 50 m

Ampack AG • Bautechnik
Seebleichstrasse 50
Postfach
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00 • Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch



www.ampack.ch

Position	Description des performances
1	Code d'identification clair du type de produit: Ampatop Protecta
2	Numéro de série servant à identifier le produit de construction conformément à l'article 11, alinéa 4: Ampatop Protecta
3	Emploi prévu par le fabricant du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable: Ecran de toiture selon DIN EN 13859-1 - Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples - Partie 1: Ecrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus; version allemande EN 13859-1:2014 et Ecran de façade selon DIN EN 13859-2 - Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples - Partie 2: Ecrans souples pour murs et cloisons extérieures; version allemande EN 13859-2:2014
4	Nom du produit et adresse de contact conformément à l'article 11, alinéa 5: Ampatop Protecta Ampack AG Seebleichstrasse 50 CH-9401 Rorschach
5	Nom et adresse des fondés de pouvoir conformément à l'article 12, alinéa 2: Ampack AG Seebleichstrasse 50 CH 9401 Rorschach
6	Système d'évaluation et de contrôle des performances conformément à l'annexe V, point 1.4. de l'OPCo: Système 3
7	Déclaration des performances pour un produit de construction auquel s'applique une norme européenne harmonisée: TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O. (NB 1301) a effectué l'essai de type selon la norme EN 13859-1.
8	Déclaration des performances pour un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été établie: -

Ampatop Protecta					
Norme européenne harmonisée:	EN 13859-1				
Principales caractéristiques			Performance		
Propriété	Méthode	Unité	Valeur nominale	Valeur minimale	Valeur maximale
Masse surfacique	DIN EN 1849-2	g/m ²	190	-6	+19
Longueur	DIN EN 1848-2	m	1,5	-0,007	+0,023
Largeur	DIN EN 1848-2	m	50	-0	+0,5
Rectitude	DIN EN 1848-2	mm / 10 m	<75		
Réaction au feu	DIN EN 13 501-1 EN ISO 11925-2	-	E		
Résistance à la pénétration d'eau	EN 1928	Classe	W 1		
Résistance à la pénétration d'eau après vieillissement	EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296	Classe	W 1		
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1931 ou EN ISO 12572	m	0,10	0,07	0,14
Force de traction longitudinale maximale	EN 12 311-1	N/5 cm	360	-40	+90
Force de traction longitudinale maximale après vieillissement	EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296	N/5 cm	345	235	395
Force de traction transversale maximale	EN 12 311-1	N/5 cm	270	-40	+80
Force de traction transversale maximale après vieillissement	EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296	N/5 cm	242	175	295
Dilatation longitudinale	EN 12 311-1	%	70	-20	+40
Dilatation longitudinale après vieillissement	EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296	%	38	35	105
Dilatation transversale	EN 12 311-1	%	80	-30	+30
Dilatation transversale après vieillissement	EN 13859-1, annexe C, EN 1297, EN 1296	%	55	40	120
Résistance à la déchirure (clou) dans le sens longitudinal	EN 12 310-1	N	220	-50	+80
Résistance à la déchirure (clou) dans le sens transversal	EN 12 310-1	N	240	-40	+90
Stabilité dimensionnelle longitudinale	EN 1107-2	%	-0,7	-2,0	2,0
Stabilité dimensionnelle transversale	EN 1107-2	%	0,1	-2,0	2,0
Comportement au pliage à froid (flexibilité)	EN 1109	°C	-40		
Résistance au passage de l'air	EN 13859-2, point 4.3.4 EN 12114	m ³ /m ² x h x 50 Pa	0,004		
Résistance à la pression hydrostatique	Consigne du fabricant	cm	-		
Résistance thermique	Consigne du fabricant	°C	-40 à +80		
Étanchéité à la pluie battante	Essai sous pluie battante TU Berlin	-	Réussi		
Exposition aux intempéries	Consigne du fabricant	Mois	3		
Suisse: SIA 232/1			Lé de sous-toiture qui satisfait aux exigences normales		
France: Classification E.S.T		-	E(1)-S(d3)-T(r2)		
Matériaux dangereux	A préciser	-	Aucun		

10

La performance du produit mentionné aux points 1 et 2 correspond à la performance déclarée mentionnée au point 9:

La responsabilité quant à l'établissement de cette déclaration des performances incombe entièrement au fabricant mentionné au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par:

Rorschach, le 17.02.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Jäger', with a stylized flourish extending from the end.

Marco Jäger

Responsable marketing et technique, Ampack AG, Rorschach