

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Alligator Aussenvorlack 7500

Vorlack pour l'extérieur sur bois et dérivés de bois

Domaine d'emploi	Alligator Aussenvorlack 7500 s'applique sur bois stable et semi-stable à l'extérieur tels que volets, fenêtres, portes de garage, poutres, portes, châssis de fenêtres, etc. Il donne au bois une couche de protection avec un bon pouvoir couvrant permettant la régulation de l'humidité et supportant le travail du bois exposé aux intempéries (protège le bois contre le gonflement et le rétrécissement).
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- excellente résistance aux intempéries (avec couche de finition correspondant)- haut pouvoir garnissant- bonnes propriétés de séchage- excellent arrondi- bonne ponçabilité- application aisée- étiquette environnementale suisse catégorie F
Données techniques	<p>Base du liant Combinaison de résine alkyde Pigments Dioxyde de titane, pigments colorés inorganiques et organiques Teintes Blanc et teinté d'après carte des couleurs ou selon échantillon Degré de brillant Mat satiné Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé) Forme de livraison Prêt à l'emploi, faiblement thixotrope, bombe aérosol Emballages Voir liste des prix Extrait sec DIN EN 53216 65-72 % (selon la nuance) Densité DIN 53217 1,20-1,40 g/cm³ (selon la nuance) Point d'inflammation DIN 53213 46 °C L'adhérence Selon DIN EN ISO 2409 GT 0-1</p>
Supports	Le support doit être propre et sec. Taux d'humidité du bois: max. 15 %, dans la construction de fenêtres max. 12 %.
Système d'application	<p>Sous-couche (variantes) Arbotrol Tauchgrund weiss Alligator Holzgrundierung Arbezol Hydro-Tauchgrund 3000</p> <p>Couche intermédiaire Alligator Aussenvorlack 7500</p> <p>Couche de finition (variantes) PigaSil 70 glanz Boscanol Oelfarbe Tosanol Seidenglanzlack PigaPur Flex PigaPur Exterior PigaPur Aqua-Metallic</p>
Application	<p>Au pinceau, rouleau, pistolet (airless).</p> <p>Dilution Avec dilutif de résines synthétiques 422, térébenthine subsidiaire.</p> <p>Consommation Env. 130-200 g/m², en fonction du mode d'application et du support.</p> <p>Miscibilité / Teintage avec Alligator vorlack pour l'extérieur 7500 (rapport quelconque)</p>

	<p>Tosanol satiné (max. 10 %), Pâtes pigmentaires Pintasol (max. 3 %)</p> <p>Nettoyage des ustensiles Immédiatement après usage avec Kunstharzverdünner 422, ou Cyclon Universalverdünner 7.</p>																					
Séchage DIN EN 53150	<table> <tr> <td>Hors poussière</td> <td>après</td> <td>3 h</td> </tr> <tr> <td>Hors poisse</td> <td>après</td> <td>6 h</td> </tr> <tr> <td>Sec au toucher</td> <td>après</td> <td>12 h</td> </tr> <tr> <td>Sec en profondeur</td> <td>après</td> <td>24 h</td> </tr> <tr> <td>Survernissable</td> <td>après</td> <td>15 h</td> </tr> <tr> <td>Recouvrable au pistolet</td> <td>après</td> <td>12 h</td> </tr> <tr> <td>Ponçable</td> <td>après</td> <td>24 h</td> </tr> </table> <p>Possibilités de différences de température et suivant les conditions ambiantes.</p> <p>Remarques Le séchage dépend du nombre de couches appliquées. Si vous avez de nombreuses couches épaisses (par. Ex. les volets) il est nécessaire de calculer un temps de séchage suffisant. Il faut compter impérativement environ 5 jours suivant le système appliqué avant le transport sinon des traces sont visibles.</p>	Hors poussière	après	3 h	Hors poisse	après	6 h	Sec au toucher	après	12 h	Sec en profondeur	après	24 h	Survernissable	après	15 h	Recouvrable au pistolet	après	12 h	Ponçable	après	24 h
Hors poussière	après	3 h																				
Hors poisse	après	6 h																				
Sec au toucher	après	12 h																				
Sec en profondeur	après	24 h																				
Survernissable	après	15 h																				
Recouvrable au pistolet	après	12 h																				
Ponçable	après	24 h																				
Remarque	<p>Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d'entretien sont à respecter et à appliquer.</p>																					
Données de sécurité	<p>Classification / prescriptions pour le transport voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelle.</p> <p>Code de déchets 08 01 11 S</p>																					

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch