

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Alligator Holzgrundierung

Apprêt pour bois à l'extérieur

Domaine d'emploi	Alligator Holzgrundierung est une peinture d'apprêt présentant une excellente résistance aux intempéries pour les peintures extérieures, principalement pour les ouvrages en bois tels que les cadres de fenêtres, les stores, les bardeaux des maisons en bois ou autres éléments en bois.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Bon pouvoir de pénétration - Pouvoir de remplissage maximal - Excellente résistance aux intempéries - Bonnes propriétés de séchage - Etiquette environnementale suisse catégorie F
Données techniques	<p>Liant Combinaison d'huile et de résine alkyde Pigment Titandioxd Rutil, pigments inorganiques de couleur Coloris blanc et multicolore, voir liste de prix Degré de brillance Soyeux Forme de livraison Viscosité moyenne, légèrement thixotrope Emballage Voir liste de prix Extrait sec DIN EN 53216 76 % (valeur moyenne) Densité DIN EN 53217 1,50 g/ml (valeur moyenne) Point d'inflammation DIN EN 53213 +36 °C Adhérence selon DIN EN ISO 2409 GT 0-1</p>
Support	<p>Le bois doit être propre, sec et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, résine, poussière, lichen, mousses ou autres impuretés. Vérifier que les surfaces à revêtir sont adaptées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois fortement dégradées par les intempéries.</p> <p>L'humidité du bois ne doit pas dépasser 12 % pour les cadres de fenêtres et 15 % pour le bois non conforme aux dimensions.</p> <p>Pour les bois extérieurs menacés par le bléissement et les champignons, utiliser Arbotrol Grundierung BP Plus, comme imprégnation préventive. Veuillez consulter la fiche technique n° 18 du BFS. La compatibilité avec les produits d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant des produits d'étanchéité.</p>
Système d'application	<p>Sur du bois non traité Imprégnation/apprêt Pour les bois sensibles au bléissement et aux champignons : 1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung BIP Plus 1x Alligator apprêt pour bois</p> <p>Pour les laques de finition aqueuses, les bois riches en substances actives et les teintes claires, travailler impérativement avec PigaPur Isoprimer comme couche intermédiaire.</p> <p>Prélaque (variantes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alligator Aussenvorlack 7500 - PigaPur Primer <p>Vernis de finition (variantes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PigaSil 70 glanz - Tosanol Seidenglanzlack - PigaPur Flex - Boscanol Ölfarbe - PigaPur Exterior <p>Sur les anciennes peintures altérées (lessivées ou poncées), utiliser directement Alligator Aussenvorlack 7500.</p>

Application	<p>Peindre ou rouler</p> <p>Consommation Environ 120–150 g/m², en fonction du pouvoir absorbant et de la structure du bois.</p> <p>Dilution Avec Kunstharzverdünner 422, max. 5 %.</p> <p>Nettoyage des outils Avec Cyclon Universalverdünner 7, Kunstharzverdünner 422 ou Terpentinersatz.</p>						
Séchage DIN EN 53150	<table data-bbox="488 412 858 495"> <tr> <td>Sec hors poussière après</td> <td>2h</td> </tr> <tr> <td>Sec au toucher après</td> <td>6–8h</td> </tr> <tr> <td>Recouvrable après</td> <td>15h</td> </tr> </table> <p>Les indications dépendent de la température ambiante et du support ainsi que de l'humidité relative de l'air.</p>	Sec hors poussière après	2h	Sec au toucher après	6–8h	Recouvrable après	15h
Sec hors poussière après	2h						
Sec au toucher après	6–8h						
Recouvrable après	15h						
Stockage	<p>Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.</p>						
Remarques particulières	<p>Certaines espèces de bois (pin, méranti, etc.) peuvent se décolorer en raison de la présence naturelle de substances dans le bois. Traiter ces bois en plus avec PigaPur Isoprimer. En cas de doute, adressez-vous à notre service technique.</p> <p>Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.</p>						
Données de sécurité	<p>Classification/conseils de prudence Liquide et vapeur inflammables. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mettre à la terre le récipient et l'installation à remplir. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Ne pas laisser pénétrer dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau [ou prendre une douche]. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales en vigueur. Un contact répété peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau.</p> <p>Prescriptions de transport Le transport dans des récipients d'une contenance maximale de 450 litres n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR/RID.</p> <p>Code de déchets 08 01 11 S</p>						

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch