

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Arbezol Schwammschutz 2001

Fongicide aqueux pour combattre et détruire la mэрule pleureuse (Serpula lacrimans) pour des maçonneries

Domaine d'emploi	Arbezol Schwammschutz 2001 aqueux est efficace pour combattre et détruire la mэрule pleureuse (Serpula lacrimans) dans les différents types de maçonnerie comme briques, béton et pierres naturelles ainsi que crépis et autres supports minéraux dans des constructions anciennes, des caves et des pièces non construites sur cave.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- prêt à l'emploi- n'affecte pas le durcissement structural du mortier de ciment (contrairement à des produits contenant du borate)- compatible avec les crépis et les peintures- après séchage sans odeur Effet protecteur Traitement curatif contre la mэрule pleureuse (Serpula lacrimans) dans la maçonnerie.
Données techniques	Substance active 0.17 % 3-Jod-2-propinly butylcarbamate, protection des ouvrages de maçonnerie, No. d'autorisation CHZB0274 Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé), craint le gel Forme de livraison Prête à l'emploi (bien remuer le produit avant l'emploi) Emballages Voir liste des prix Densité DIN EN 53217 1,0 g/ml
Supports	Lutte par spécialiste La lutte contre la mэрule pleureuse demande des mesures particulières (détermination exacte de l'étendue, élimination du matériau affecté, mesures de précaution contre la propagation, etc.) qui sont à confier à un spécialiste. Identification de la mэрule pleureuse Important: Faites-nous parvenir un échantillon du support affecté pour que nous puissions identifier exactement s'il s'agit d'un champignon inoffensif ou de la mэрule pleureuse. Procédure <ul style="list-style-type: none">- pour le démontage du bois affecté respecter une distance de sécurité d'env. 1 mètre- le bois qui reste (après séchage) et le bois neuf à monter sont à traiter avec un produit d'imprégnation fongicide (Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung BIP) Suivi du traitement Après le séchage complet, les surfaces traitées peuvent être recouvertes des peintures appropriées.
Application	Au pinceau, au pistolet, par trempage. Passer au suivi du traitement immédiatement après le séchage initial du premier. Bien remuer Arbezol Schwammschutz 2001 avant l'emploi et après une vie en pot prolongée. Consommation Env. 0,5 litre/m ² sur maçonnerie. Les valeurs de consommation obligatoires sont à déterminer par des tests préalables. Nettoyage des outils Avec de l'eau.

Remarque	<p>Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d'entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées</p> <p>Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d'entretien sont à respecter et à appliquer.</p>
Données de sécurité	<p>Code de déchets 03 02 01 S</p> <p>Classification / prescriptions pour le transport / Mesures de protection / Précautions Les surfaces traitées ne doivent pas entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, du fourrage ou le bétail. Ne pas avaler. En cas d'application par pulvérisation ne pas inhaler les émanations de vapeur. Porter un masque, des gants et des lunettes de protection. Dans les pièces d'habitation et les chambres à coucher utiliser uniquement en cas de contamination par des champignons. Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.</p> <p>Utilisez le biocide avec précaution.</p>

arbezol

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch