

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Arbo-Floor Primer

Couche de fond mono composant aqueux pour parquet en bois

Domaine d'emploi	Arbo-Floor Primer est un fond mono composant aqueux pour des parquets en bois. Ce produit est utilisé de préférence comme couche de fond avant l'application d'Arbo-Floor Finish et permet la vitrification du parquet d'une façon optimale et rationnelle.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- réduction significative de la tendance au collage des joints et, par là, de la formation de joints d'arrachement- plus forte mise en valeur de la teinte du bois par comparaison avec les laques à haute teneur en solvant- empêche la formation de taches sur les bois riches en tanin, comme p.ex. le chêne- bon pouvoir remplissant- séchage rapide- application aisée- correspond au MINERGIE-ECO- étiquette environnementale suisse classe B
Données techniques	Base du liant Dispersion de polymérisation spéciale Teinte Incolore Stabilité à la lumière Très bonne (mais n'empêche pas le jaunissement naturel du bois) Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé), craint le gel Forme de livraison Prêt à l'emploi. Important Bien remuer le produit avant l'application. Emballages Voir liste des prix Extrait sec DIN EN 53216 31% (valeur moyenne) Densité DIN EN 53217 1,05 g/cm ³ (valeur moyenne)
Supports	La surface du parquet doit être bien poncée (grain n° 150), dépoussiérée, propre, exempte de graisse et sèche.
Système d'application	Pour des bois bruts Sur des supports traités au préalable 1x Arbo-Floor Primer appliqué au rouleau ou à la brosse plate en une couche chargée Important Arbo-Floor Primer ne doit pas être poncé. Après un temps de séchage de 6-7 h 1x Arbo-Floor Finish au rouleau. Le temps de séchage est à respecter pour obtenir un bon résultat de ponçage. Ponçage Après 7-8 h avec grain n° 180-220. Vitrification de finition 1x Arbo-Floor Finish. Pour des surfaces très exposées à l'abrasion il est indiqué d'appliquer 3 couches de vitrification. Ne pas utiliser Arbo-Floor Primer sur des surfaces poncées déjà vitrifiées! Au pinceau ou au rouleau.
Application	Important Bien remuer le produit avant l'application. Consulter notre instruction pour l'entretien des parquets vitrifiés. Consommation Env. 120-150 g/m ² par application, selon l'essence du bois et l'emploi. Les valeurs de consommation obligatoires sont à déterminer par des tests préalables. Température minimale d'application Ne pas appliquer à une température inférieure à + 15 °C (température du produit, du support et de l'air). Nettoyage des outils Avec de l'eau, immédiatement après l'usage, après une trop longue attente au diluant nitro cellulosique.

Séchage DIN EN 53150	Pour une quantité d'application de 120 g/m ² : Hors poussière après env. 40 min Sec au toucher après env. 60-120 min
Remarque	Utiliser uniquement des appareils ne rouillant pas. Lors d'application avec des teintures pour bois respecter les consignes du fabricant et le cas échéant faire des tests préliminaires. Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d'entretien sont à respecter et à appliquer.
Données de sécurité	Code de déchets 08 01 12 Classification / prescriptions pour le transport / conseils de prudence Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l'application veiller à une bonne aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.

arbezol

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch