

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Expofill Wood

Mastic de remplissage blanc pour le bois

Domaine d'emploi	Mastic à bois blanc pour la réparation de petites fissures ou de trous à l'intérieur ou à l'extérieur protégé. Convient à toutes les espèces de bois courants, aux panneaux de particules ou au contreplaqué. Bien recouvrable avec tous les systèmes de revêtement courants.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- Très bonne adhérence- Peut être poncé ou percé- Sans solvants- Haut pouvoir de remplissage
Données techniques	Couleur blanche Forme de livraison Prêt à l'emploi Emballage Voir liste de prix
Support	Le bois doit être propre, sec et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, résine, poussière, lichen, mousse ou autres impuretés. Vérifier que les surfaces à revêtir sont adaptées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois fortement dégradées par les intempéries.
Application	Avec des outils de masticage inoxydables. Épaisseur de couche Jusqu'à 1 cm. Température d'application Ne pas appliquer en dessous de +5 °C et pas au-dessus de +30 °C de température ambiante et du support. Recouvrable Expofill Wood peut être recouvert avec tous les systèmes de peinture de Bosshard ou Sax. Nettoyage des outils Bien laver à l'eau immédiatement après usage.
Séchage	Le séchage dépend de l'épaisseur de la couche. A +20 °C et 65 % d'humidité relative, recouvrable après 12-24 h. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.
Stabilité au stockage	Durée de stockage max. 12 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Données de sécurité	Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 12

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch