

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Expoflex Fassadenmattfarbe

Peinture mate synthétique pour façades, pour l'extérieur et l'intérieur

Domaine d'emploi	Expoflex Fassadenmattfarbe est une peinture à base de solvant pour l'extérieur et l'intérieur. Le produit s'applique sur des supports en béton, crépi de fond et de finition, vieilles peintures minérales et à la chaux. Les couches d'Expoflex Fassadenmattfarbe ne sont pas saponifiables et ont un aspect velouté, mat.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- excellente adhérence (aussi sur supports farinage)- rapidité de séchage (résistance rapide contre grisou)- bonne résistance aux lumière et intempéries- application très aisée (tendance à gicler minimale)- étiquette environnementale suisse catégorie G
Données techniques	<p>Base du liant Résine polymère Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments inorganiques et organiques Teintes Blanc, coloré, jusqu'à groupe de teinte 3, teinté d'après carte des couleurs ou selon échantillon. Pour les teintes brillantes utiliser pour la dernière couche Exponit ***</p> <p>Stabilité de couleur selon fiche technique-BFS no. 26 Catégorie: B / Groupe: 1-2 selon la teinte</p> <p>Degré de brillant Mat</p> <p>Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (bidon non entamé)</p> <p>Consistance Légèrement pâteuse, prête au passage au rouleau</p> <p>Emballages Voir liste de prix</p> <p>Teintes vives Voir liste de prix</p> <p>Extrait sec DIN EN 53216 Env. 65-71 % (valeur moyenne)</p> <p>Densité DIN EN 53217 Env. 1,45 g/cm³ (valeur moyenne)</p> <p>Point d'inflammation DIN EN 53213 62 °C</p> <p>Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN EN 1062 (valeur-sd) < 0.4 m, moyen V₂</p> <p>Perméabilité à l'eau selon DIN EN 1062 (valeur-w) < 0,05 kg/m² x h^{0.5}, faible W₃</p>
Supports	Le support doit être propre, sec et avoir suffisamment durci. Béton, temps de prise de plus de 6 mois. Crépi. 4 semaines de séchage.
Système d'application	<p>Support non consolider, plâtre 1x Expoflex Haft-/Fond 6760 / Expoflex Primer 1x Expoflex Fassadenmattfarbe (diluable à 10-20 % Kunstharzverdünner 422) 1x Expoflex Fassadenmattfarbe (diluable à 10 % Kunstharzverdünner 422)</p> <p>Support sain 1x mélange de Expoflex Fassadenmattfarbe et de Expoflex Haft-/Fond 6760 jusqu'à 50 % (selon l'absorption du support) 1x Expoflex Fassadenmattfarbe ou 1x Exponit *** (spécialement pour les teintes brillantes)</p>
Application	<p>Au pinceau, rouleau, pistolet (airless).</p> <p>Dilution Avec Kunstharzverdünner 422.</p> <p>Possibilité de mélanger Avec teintes vives Expoflex.</p> <p>Consommation Env. 300 g/m² pour deux couches. La consommation peut varier selon le mode d'application et la structure du support.</p> <p>Température minimale de travail Au-dessus de + 5 °C (température du support).</p>

	Nettoyage des outils Avec Kunstharzverdünner 422.
Séchage DIN EN 53150	Hors poisse après 1 h Sec au toucher après 4-5 h Recouvrable au pistolet après 12 h Recouvrable au pinceau après 24 h
Remarque	Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports.
Données de sécurité	Doté de FS-Zusatz, Expoflex Fassadenmattfarbe contient les agents biocides 2-Octyl-2H-isothiazole-3-on; 4,5-Dichlor-2N-octyl-2H-isothiazole-3-on aux propriétés algicides/fongicides. L'eau du nettoyage de l'équipement ne doit pas pénétrer dans le sol ou l'eau de surface. Classification / prescription pour le transport voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. Code de déchets 08 01 11 S

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch