

# Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

## Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760

Couche de fond de résine synthétique incolore, à teneur en solvants, à appliquer sur les supports minéraux

<b>Domaine d'emploi</b>	<b>Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760</b> est une couche de fond incolore pour extérieur et intérieur, s'applique sur pratiquement tous les supports tels que béton, crépi de fond et de finition, vieilles peintures minérales, à la chaux, dispersion, émulsion, peinture à base d'huiles naturelles et de résine synthétique.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- très bon pouvoir de pénétration</li><li>- réduit un trop fort pouvoir d'absorption du support</li><li>- fixer les particules non adhérentes</li><li>- sert à consolider les résidus des applications de peinture que suivant</li><li>- <b>Etiquette environnementale suisse catégorie G</b></li></ul>
<b>Données techniques</b>	<b>Base du liant</b> Résine de polymère <b>Stabilité au stockage</b> 24 mois à 20 °C (bidon non entamé) <b>Forme de livraison</b> Prêt à l'emploi, liquide légèrement trouble <b>Emballages</b> Voir liste des prix <b>Extrait sec DIN EN 53216</b> 9.5 % <b>Densité DIN EN 53217</b> 0.84 kg/l <b>Viscosité DIN/ISO 2431</b> 13 s DIN 4 mm <b>Point d'inflammation DIN EN 53216</b> 45 °C
<b>Supports</b>	Le support doit être propre, sec et avoir suffisamment durci. Béton, temps de prise plus de 6 mois. Crépi, 4 semaines de séchage.
<b>Système d'application</b>	<b>Support non consolidé, plâtre</b> 1x Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760 1x Expoflex Fassadenmattfarbe (dilué avec 10-20 % Kunstharzverdünner 422) 1x Expoflex Fassadenfarbe (dilué avec 10 % Kunstharzverdünner 422) <b>Support propre et suffisamment dur</b> 1x mélange de Expoflex Fassadenmattfarbe et Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760 jusqu' à 50 % (selon l'absorption du support) 1x Expoflex Fassadenmattfarbe ou 1x Exponit *** (spécialement pour les teintes brillantes)
<b>Application</b>	A la brosse, pistolet, rouleau. <b>Dilution</b> Avec Kunstharzverdünner 422. <b>Consommation</b> Env. 100-250 g/m <sup>2</sup> (selon l'absorption du support). Evitez les taches brillantes. <b>Température minimale de travail</b> Pas en dessous de + 5 °C (température du support). <b>Nettoyage des outils</b> Avec Kunstharzverdünner 422.
<b>Séchage DIN EN 53150</b>	Hors-poissee      après 1 h Recouvrable      après 24 h
<b>Remarque</b>	Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports.

**Données de sécurité****Classification / prescription pour le transport**  
voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.**Code de déchets** 08 01 11 S

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)