

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Tosanol Seidenglanzlack

Email satiné exempt d'aromates et résistant au jaunissement, à faible odeur et à séchage rapide, doté de la technologie PUAA, pour l'application à l'intérieur et à l'extérieur sur bois et métaux

Domaine d'emploi	Tosanol Seidenglanzlack est un email satiné de haut de gamme exempt d'aromates et résistant au jaunissement, à faible odeur et à séchage rapide, doté de la technologie PUAA, pour l'application à l'intérieur et à l'extérieur sur bois et métaux (fenêtres, portes, armoires, etc.). Il confère aux surfaces un brillant satiné et précieux. Il est à souligner tout particulièrement la longue durée d'ouvrabilité de la peinture, ce qui permet une application aisée et un bon rendu.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- haut degré de blancheur- pouvoir couvrant remarquable- très bon recouvrement des chants et haut pouvoir garnissant- caractéristiques de mise en œuvre exceptionnelle et excellent rendu (aucune tendance aux coulures)- séchage rapide- excellente stabilité de brillant- très bonne résistance au jaunissement- bonne dureté superficielle- faible sensibilité à l'encrassement- résistant aux détergents ménagers usuels, résistance limitée aux acides et bases dilués- odeur neutre- exempt de solvants aromatiques selon la directive VdL- étiquette environnementale suisse catégorie F
Données techniques	<p>Base du liant Combinaison de résine alkyde Solvant Hydrocarbures désaromatisés Teintes Blanc top, Blanc, les teintes maison Bosshard et les teintes pastel sont exemptes de solvants aromatiques. Toutes les autres teintes sont pauvres en solvants aromatiques. Stabilité de couleur selon fiche technique-BFS no. 26 Catégorie: B / Groupe: 1-3 selon la teinte Degré de brillant Satiné Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C emballage non entamé Forme de livraison Prête à l'emploi, légèrement thixotropique, bombe aérosol Emballages Voir liste des prix Extrait sec DIN EN 53216 70 % (valeur moyenne) Densité DIN EN 53217 1,30 g/ml (valeur moyenne) L'adhérence Selon DIN EN ISO 2409 GT 0-1</p>
Supports	Le support doit être propre et exempt de graisse.
Système d'application	<p>Anciennes peintures intactes et adhérentes Laver avec de l'eau ammoniacale, bien poncer 1-2x Tosanol Seidenglanzlack</p> <p>Bois neuf à l'intérieur 1x PigaPur Primer ou PigaPur Primer (composants du bois) 1-2x Tosanol Seidenglanzlack</p> <p>Neufs et anciens bois et constructions sensibles aux champignons à l'extérieur Poncer le bois grisé par le temps. 1x Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BIP, ou Arbotrol Grundierung BP Plus</p> <p>Bois neuf à l'extérieur 1x Alligator Holzgrundierung ou Arbezol Hydro- Tauchgrund 3000</p>

	<p>1x PigaPur Primer, Alligator Aussenvorlack 7500 ou PigaSil Filler 1-2x Tosanol Seidenglanzlack</p> <p>Fer 1x Cyclac 4032 Rostschutzgrund ou Bosaqua 2K-Primer 1-2x Tosanol Seidenglanzlack</p> <p>Zinc à l'intérieur 1x PigaPur Primer, Boscapox 2K-Primer 4500 ou Bosaqua 2K-Primer 1-2x Tosanol Seidenglanzlack</p>														
Application	<p>Au pinceau, au rouleau, au pistolet (Airless).</p> <p>Par des procédures d'application différentes (haute et basse pression) une différence de couleur est possible. Faire des essais préliminaires.</p> <p>Dilution Avec Verdünner geruchlos ou Terpentinersatz.</p> <p>Teintage Avec pâtes pigmentaires Pintasol (max. 2 %).</p> <p>Consommation Env. 120-150 g/m² (sur un support lisse et prétraité).</p> <p>Nettoyage des outils Si possible sitôt après usage avec Verdünner geruchlos, Terpentinersatz ou Cyclon Universalverdünner 7.</p>														
Séchage DIN EN 53150	<table> <tr> <td>Hors poussière</td> <td>après env. 30 min</td> </tr> <tr> <td>Hors poisse</td> <td>après env. 2 h</td> </tr> <tr> <td>Sec au toucher</td> <td>après env. 5 h</td> </tr> <tr> <td>Ponçable</td> <td>après env. 8 h</td> </tr> <tr> <td>Recouvrable</td> <td>après env. 8 h</td> </tr> <tr> <td>Recouvrable au pistolet</td> <td>après env. 8 h</td> </tr> <tr> <td>Sec en profondeur</td> <td>après env. 24 h</td> </tr> </table> <p>Le séchage peut être retardé en présence de basses températures, de forte hygrométrie et si le produit est appliqué en grande quantité.</p>	Hors poussière	après env. 30 min	Hors poisse	après env. 2 h	Sec au toucher	après env. 5 h	Ponçable	après env. 8 h	Recouvrable	après env. 8 h	Recouvrable au pistolet	après env. 8 h	Sec en profondeur	après env. 24 h
Hors poussière	après env. 30 min														
Hors poisse	après env. 2 h														
Sec au toucher	après env. 5 h														
Ponçable	après env. 8 h														
Recouvrable	après env. 8 h														
Recouvrable au pistolet	après env. 8 h														
Sec en profondeur	après env. 24 h														
Remarque	<p>En raison des odeurs typiques dégagées par le vernis à base de résines alkydes, nous recommandons l'utilisation de PigaPur Interior comme revêtement sur de grandes surfaces en intérieur.</p> <p>L'application de nuances blanches et claires peut entraîner un jaunissement de la peinture en cas de conditions lumineuses défavorables, de chaleur et d'influences chimiques (vapeurs). Ce jaunissement est une caractéristique inhérente au matériau et ne représente nullement une déféctuosité du produit.</p> <p>Teintes en extérieur, respectez BFS dépliant No. 26 „Farbveränderung von Beschichtungen im Aussenbereich“.</p> <p>Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d'entretien sont à respecter et à appliquer.</p>														
Données de sécurité	<p>Doté de l'Additif anti-moisissure Tosanol Seidenglanzlack contient l'agent biocide 2-Octyl-2H-isothiazole-3-on aux propriétés fongicides.</p> <p>Classification / prescription pour le transport Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.</p> <p>Code de déchets 08 01 11</p>														

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch