

CERMIREP R3

MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ, EN FORTE ÉPAISSEUR - CLASSE R3



 Gris

DESCRIPTION

Mortier de réparation universel, renforcé de fibres, avec inhibiteur de corrosion inclus, pour la réparation du béton.

AVANTAGES

- Résiste à l'eau et aux intempéries
- Parfaite adhérence sur béton et chape
- Applicable en forte épaisseur jusqu'à 50mm
- Application manuelle, pompable et projetable
- Exempt de chlorure, protège les armatures de la corrosion
- Contient un inhibiteur de corrosion
- Parfaitement compatible avec le béton et la maçonnerie
- Prêt à l'emploi


DOMAINE D'EMPLOI

Réparations structurelles de bâtiments et d'ouvrages d'art :

- Restauration et reprise d'ouvrages en béton
- Remise en état d'éléments dégradés
- Réparation d'éléments de préfabrication
- Égalisation de marches d'escalier
- Nivellement de surface

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.



Température de mise en œuvre




Nettoyage à l'eau



Durée pratique d'utilisation 30 min



3,75 l pour 25 kg



3 - 50 mm

SUPPORT ADMIS

Béton
Maçonnerie (brique, parpaing, bloc)
Enduit ciment

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support sera parfaitement propre, sans partie friable, non gras, exempt d'huile, de graisse ou autre salissure qui nuisent à un bon accrochage.

Les méthodes pour y parvenir peuvent être le bouchardage, fraisage, piquage ou toute autre méthode suffisamment efficace pour atteindre une valeur d'adhérence > à 1,5 MPa.

Après préparation, le support sera humidifié à saturation (mat humide). Chasser les flaques d'eau résiduelles.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Mélanger 25 kg de CERMIREP R3 avec 3,75L d'eau maximum.

Verser la quantité d'eau dans un seau de malaxage. Ajouter progressivement la poudre tout en mélangeant avec un malaxeur (400 à 600 tours/minute) pendant 3 minutes jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène (ne jamais dépasser le dosage prescrit).

Il est également possible de mélanger le produit manuellement à la truelle pour des petites quantités.

APPLICATION DU PRODUIT

Bien humidifier le support avant l'application.

Appliquer à la truelle comme un mortier traditionnel, à raison de 3 à 50 mm par couche ou appliquer à la pompe à mortier ou à la machine à projeter.

Si deux couches sont nécessaires, laisser la 1^{ère} couche rugueuse et appliquer la 2^{ème} après 6 heures.

Réaliser la finition à la taloche polystyrène ou éponge.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : +5°C à 30°C

Durée pratique d'utilisation : 30 minutes à 20°C

Début de prise : 1 heure

Fin de prise : 1 heure 30

Délai entre passes : 6 heures

Par temps chaud ou vent fort, dès le passage au mat de la surface visible du mortier, procéder à une cure efficace en vaporisant de l'eau propre, en couvrant avec une toile humide ou appliquer un produit de cure.

Par temps froid, couvrir avec une toile d'isolation en polystyrène ou autre matériau isolant.

Protéger la zone de réparation contre la pluie jusqu'à ce que le produit soit totalement durci.

RECOUVREMENT

Le produit durci peut rester nu ou être recouvert :

- Revêtements céramiques / pierres naturelles : 3 jours de séchage
- Peinture : 12 à 48 heures de séchage
- Ragréage : 24 heures de séchage

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le matériel doit être nettoyé immédiatement à l'eau propre.

Le produit durci devra être retiré mécaniquement.



INFORMATIONS TECHNIQUES

CONSUMMATION

2 kg de poudre/m²/mm d'épaisseur.

2 kg/l de cavité à remplir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeur	
Granulométrie	0 – 1,0 mm	
Densité de la poudre	1,3	
Densité de la pâte	2,1	
Classes d'exposition (EN 206-1)	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XS1, XS2 et XA1	
Résistance à la carbonatation	Conforme EN 13295	
Résistance à la compression (20°C)	à 1 jour	10 MPa
	à 7 jours	30 MPa
	à 28 jours	40 MPa
Résistance à la flexion (20°C)	à 1 jour	2 MPa
	à 7 jours	5 MPa
	à 28 jours	6 MPa

TABLEAU CE

	CERMIREP R3 Numéro de déclaration des performances REP/3.1/V2.01.2023
	CERMIX - Route de Nyon - 1196 GLAND
EN 1504-3: 2006 Produit de réparation du béton pour mortier de ciment modifié aux polymères PCC (de réparation structurale)	
Résistance à la compression	Classe R3
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %
Adhérence	≥ 1,5 MPa
Résistance à la carbonatation	Conforme
Module d'élasticité	≥ 15 GPa
Retrait / expansion empêchés	≥ 1,5 MPa
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg m ⁻² x h ^{-0,5}
Réaction au feu	Classe A1
Substances dangereuses	voir fiche de données de sécurité
EN 1504-7: 2006 Produits et systèmes de protection contre la corrosion des armatures	
Adhérence en cisaillement	Résultat d'essais conforme
Protection contre la corrosion	Résultat d'essais conforme
Substances dangereuses	voir fiche de données de sécurité

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Conforme au marquage CE de la norme EN 1504-3 "Produits et systèmes pour la réparation structurale et non structurale" - Classe R3.

Conforme au marquage CE de la norme EN 1504-7 "Produits et systèmes de protection contre la corrosion des armatures"

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg, 42 sacs par palette

STOCKAGE & CONSERVATION

1 an dans l'emballage d'origine et fermé, dans un local tempéré et à l'abri de l'humidité.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR⁽¹⁾: Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.cermix.ch ou sur simple demande auprès de CERMIX Suisse.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité des produits retenus et son chantier. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. Notre Assistance Technique est à votre disposition au +41 22 354 20 60. Les conseils qui y sont prodigués ne prévalent pas sur les responsabilités de l'entreprise de pose.