

CERMIGROUT EASY

MORTIER DE SCÈLEMENT SANS MALAXAGE



Gris



DESCRIPTION

Mortier de scellement sans malaxage, facile à mettre en œuvre et rapide. Verser de l'eau dessus, puis laisser sécher et c'est fini.

AVANTAGES


- Durcissement rapide
- Mise en œuvre ultra simple
- Petits scellements
- Excellente adhérence

DOMAINE D'EMPLOI

- Réalisation de petits scellements : piquets de clôtures, étendoirs, bancs, supports de boîtes aux lettres, panneaux signalétiques.

MISE EN ŒUVRE

Note: Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres de chantier, contacter notre service technique.

3,5 l
pour 25 kgDurée pratique
d'utilisation
20 minTempérature
de mise
en œuvreNettoyage
à l'eau

50 à 300 mm

PRÉPARATION DU SUPPORT

Creuser un trou de taille suffisante pour sceller l'objet considéré (15 à 25 cm plus large que celui-ci). Prévoir une profondeur suffisante pour permettre à l'eau de rester à la surface de la poudre le temps de son absorption.

Humidifier les parois et le fond du trou avant application

APPLICATION

- Répartir CERMIGROUT EASY autour de l'élément à sceller de façon homogène sur une hauteur de 30 cm maximum.
- Répartir la quantité d'eau nécessaire à la surface à l'aide d'un arrosoir muni d'une pomme, soit environ 3,5 L d'eau par sac de 25 kg.
- Ajuster le positionnement final et l'aplomb de l'objet à sceller dans les 5 minutes qui suivent.
- Une fois l'eau complètement absorbée la surface pourra être soigneusement talochée ou laissée rugueuse si une 2^{ème} application est nécessaire.
- Dans ce cas, griffer la surface fraîche à l'aide d'une truelle afin de faciliter l'adhérence de la 2^{ème} application puis renouveler l'opération une fois que la couche précédente a commencé sa prise.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : +5°C à 30°C

Durée pratique d'utilisation : 20 min. à 20°C

Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CONSOMMATION

Prévoir 1 sac de 25 kg pour un trou de 25 x 25 cm et de 30 cm de profondeur.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg, 42 sacs par palette.

STOCKAGE & CONSERVATION

1 an dans l'emballage d'origine et fermé, dans un local tempéré et à l'abri de l'humidité.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR⁽¹⁾: Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.cermix.ch ou sur simple demande auprès de CERMIX Suisse.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

MISE EN OEUVRE

- Application ultra simple du CERMIGROUT EASY.



Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité des produits retenus et son chantier. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. Notre Assistance Technique est à votre disposition au +41 22 354 20 60. Les conseils qui y sont prodigués ne prévalent pas sur les responsabilités de l'entreprise de pose.