


Enduit au rouleau fermacell™

Pour crépir les parois et les sols



PRODUIT

Enduit au rouleau prêt à l'emploi pour les parois et plafonds

UTILISATION

L'enduit au rouleau fermacell™ est une couche de finition décorative à base de dispersion prête à l'emploi pour supports à base de plâtre ou de ciment, ex. les plaques fermacell® fibres-gypse, les plaques Powerpanel H₂O ...

PROPRIÉTÉS

- Application facile : se pose au rouleau comme une peinture
- Couleur : blanc lumineux, structure fine (0,5 mm)
- Bon pouvoir couvrant : une fois la surface préparée, une seule couche suffit
- Structure décorative : fine granulométrie (0,5 mm)
- Peut être coloré avec les pâtes colorantes concentrées courantes dans le commerce (max. 5 %)
- Peut être peint avec des peintures à base de latex, d'acryl, de dispersion et à base de résine de silicone.
- Approprié pour de nombreux supports : plâtre fibres-gypse Fermacell, plaque ciment Powerpanel, enduit, béton, maçonnerie, etc.
- Pour parois et plafonds à l'intérieur, pour locaux humides privés, ainsi que pour des surfaces extérieures abritées (protégées des intempéries)
- Bon rendement : 10 kg suffisent pour 15 à 20 m² env.
- Ne contient pas de solvant : ouvert à la diffusion de vapeur et résiste à l'abrasion

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sec, résistant et présenter une surface conforme au niveau de qualité 2 ou plus (voir guide de pose). Les résidus susceptibles d'altérer l'adhérence de l'enduit doivent être éliminés. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une couche de fond pour les plaques fermacell® et Powerpanel H₂O. Selon l'absorption des autres supports, appliquer un primaire ou une couche d'enduit au rouleau dilué avec max. 30 % d'eau. Les supports à pores ouverts (p. ex. le béton cellulaire) doivent être égalisés à l'aide d'un enduit de finition.

MISE EN ŒUVRE

Remuer soigneusement le contenu de l'emballage, également après chaque interruption de travail. Une fois que le support a été préparé, appliquer l'enduit au rouleau fermacell™ non dilué en exécutant des mouvements croisés. Le temps d'application de l'enduit au rouleau dépend de la température ambiante, on peut compter entre 10 et 15 minutes. Pour réaliser les angles rentrants, nous conseillons d'appliquer l'enduit au rouleau sur la première paroi. Après séchage, protéger l'angle de la surface déjà traitée avec une bande adhésive et exécuter la paroi suivante.

Avant de réaliser l'ensemble des travaux, nous recommandons de réaliser une surface teste et de contrôler la compatibilité du produit avec les différents supports. Indépendamment du support et du choix esthétique, nous recommandons d'appliquer 1 à 2 couches d'enduit au rouleau fermacell™. Veuillez respecter les normes en vigueur.

Protéger la surface contre les courants d'air. Nettoyer les outils de travail avec de l'eau immédiatement après usage.

Données techniques	
Poids consommation	env. 0,5-0,7 kg/m ² par couche
Température de mise en œuvre	+5°C à + 25°C
Valeur S	env. 0,05 m (application en 2 couches)
Temps de séchage	env. 6 à 12 heures
Diluant	eau
Stockage	12 mois au frais et é l'abri du gel
Couleur	blanc, mat

Données pour les négoce	
Poids	10 kg
Numéro d'article	79168
Code EAN	4007548014434
N° de tarif douanier	32141090
Quantité/palette	40 bidons
Poids/palette	env. 425 kg

ELIMINATION

Les restes de produit doivent être éliminés selon les directives des autorités locales. Ne pas éliminer avec les déchets ménager. Evacuation des emballages conformément aux prescriptions légales.

AUTRES REMARQUES

Le traitement des commandes, la livraison et les garanties que nous offrons sont soumis à nos CGV. Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques, elles ne remplacent cependant pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison de la diversité des facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'application de ce produit, nous recommandons à l'utilisateur de toujours faire un essai de pose et d'application au préalable. Les informations que nous donnons sont donc indicatives et ne permettent en aucun cas de prétendre à un éventuel dédommagement.