



# Stamisol Advanced FA POP

## Membranes de façade

Membrane colorée économique pour façades ventilées et ajourées avec des joints jusqu'à 50 mm et un taux d'ajouration jusqu'à 50%\*

Notre produit d'entrée de gamme pour la conception de façades créatives avec budget serré mais toujours selon nos standards de qualité, une palette de couleurs dans l'air du temps et deux bandes adhésives intégrées 2TAPE pour en faciliter la pose.




Avec bandes adhésives 2TAPE

### Coloris



Blanc 6019573



Ivoire 6017169



Citron 6017197



Bordeaux 6017161



Vert Alpin 6017178



Gentiane 6017186



Chèvrefeuille 6020199



Accessoires: Stamcoll Tape

## Applications

- Membrane étanche pour la réalisation de façades colorées
- Pour des projets de façades créatifs, personnalisés et économiques
- Membrane équipée de 2 bandes adhésives intégrées de largeur 80 mm pour un collage très résistant
- Idéal aussi pour une pose par temps humide ou en hiver

## Bénéfices

- Palette de 7 couleurs dans l'air du temps
- Résistance durable aux UV et à la chaleur
- Protection fiable et durable à la pluie et au vent
- Respirante pour une bonne régulation de l'air ambiant à l'intérieur du bâtiment
- Système d'étanchéité complet avec différents accessoires
- Garantie 10 ans (cf. certificat page 35)

## Avantages pose

- Mise en oeuvre simple, rapide et économique avec bandes adhésives intégrées
- Système complet d'accessoires (ruban adhésif en couleur, joints étanchéité, sortie de câbles ...) pour le traitement sûr des points singuliers
- Étanchéité provisoire du bâtiment : résistant 12 mois aux intempéries en phase chantier

Les couleurs d'impression peuvent différer des couleurs réelles de la gamme de Stamisol Advanced FA POP et n'ont qu'un caractère informatif (échantillons des couleurs sur demande).

**\* POUR TOUTE QUESTION RELATIVE AUX AJOURATIONS : Tel. +41 (0)44 868 26 26**

## Stamisol Advanced FA POP

Description	Normes
Support	Non-tissé polyester
Enduction	Polyacrylate
Poids de la couche de protection polyacrylatre	215 g/m <sup>2</sup>
Poids total	285 g/m <sup>2</sup>

Propriétés de la membrane		EN 13859-2
Résistance à la rupture (L/T): > Initiale > Après 90 jours à 70 °C et 5.000 h UV	280/280 N/5 cm ≥ 90 % valeur initiale	EN 12311-1 EN 12311-1
Résistance à la déchirure au clou (L/T)	200/180 N	EN 12310-1
Valeur S <sub>D</sub>	0,05 m	EN ISO 12572-C
Résistance à la pénétration d'eau: > Initiale > Après 90 jours à 70 °C et 5.000 h UV	W1 W1	EN 1928 EN 1928

Réaction au feu		
Euroclasse	<b>B-s2,d0</b>	EN 13501-1
Classement au feu	<b>VKF 5.2*</b> (RF 2)	SN 198898

Propriétés des assemblages		
Résistance à la rupture des assemblages** (colle Stamcoll N55 sur une largeur de 5 cm ou superposition des bandes adhésives 2TAPE)	Jusqu'à 100 % de la résistance membrane	EN 12317-2

Résistance climatique		
Étanchéité à la colonne d'eau	800 mm	EN ISO 20811
Résistance avant bardage définitif	12 mois pour l'écran avec fixations mécaniques Pour une durée plus longue en phase chantier, merci de nous consulter	
Températures extrêmes d'utilisation	-40 °C / +80 °C	

Évaluation eco-bau		
> Très approprié pour Minergie-Eco > Correspond à la 1 <sup>ère</sup> priorité des ecoCFC/ecoDevis	Eco 1	

Systèmes de management		
Qualité : ISO 9001	Environnement : ISO 14001	

Certifications, labels, garanties		
Garantie 10 ans	Garantie 20 ans sur demande	Conforme SIA 232-2 (Suisse)
		Répertorié sur WUFI <a href="http://www.wufi.de">www.wufi.de</a>

Réf.	Rouleau		Palette	
	Dim.	m <sup>2</sup>	Nombre de rouleaux	m <sup>2</sup>
Stamisol Advanced FA POP 2TAPE Réf. voir ci-contre	26 ml x 2,50 m	65	25	1625

(\*\*) Valeur 100 % obtenue à température ambiante et ambiance sèche. Valeur finale sur chantier dépendant des conditions et du soin accordé au collage.

Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10%. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable page 35.

(\*) Garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse.