



Stamisol Extreme Color

Membranes de façade

Membrane colorée extrêmement résistante pour façades ventilées et ajourées avec des joints jusqu'à 100 mm et un taux d'ajouration jusqu'à 70%, ainsi que pour les façades translucides*

Stamisol Extreme Color schafft mit seiner umfassenden Farbkollektion besondere Gestaltungsakzente und eine attraktive Tiefenwirkung hinter weit geöffneten Fassaden wie Holz, Streckmetall, Gittergewebe, Faserzementplatten oder transparenten Bekleidungen in Polycarbonat oder Glas.



Applications

- Parements de façade fortement ajourés*
- Façades ventilées transparentes comme par exemple en verre ou polycarbonate
- Sur tous types de sous constructions (ossature bois, métal, etc.)

Bénéfices

- Liberté de conception maximale grâce à une large palette de coloris, un taux d'ouverture élevé*, une optique dynamique et une impression de profondeur particulière
- Résistance remarquable et durable aux UV avec une protection élevée contre la pluie et le vent, même dans des conditions extrêmes
- Très bonne tenue au vent grâce à une résistance à la déchirure élevée du matériau et de l'encollage
- En option : une protection élevée contre l'incendie
- Garantie du système de 10 ans (cf. certificat page 35)
- Garantie de 20 ans sur demande

Avantages pose

- Large gamme d'accessoires (colle, joints d'étanchéité, pièces moulées, etc.) pour une sécurité maximale dans le traitement des points singuliers
- Étanchéité sûre de l'enveloppe du bâtiment même en cas d'urgence : résistante aux intempéries et aux UV jusqu'à 24 mois avant bardage définitif

Coloris



STAMISOL DESIGN SERVICE

Autre couleur (y compris métallisée) sur demande dès 1.300 m²

* Ajourations jusqu'à 70 % pour Stamisol Extreme Color et 50 % en version ignifugée HI-FR.

** Également disponible en version Stamisol Color HI-FR avec classement au feu Euroclasse Bs2d0

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE AUX AJOURATIONS : Tel. +41 (0)44 868 26 26

Stamisol Extreme Color

Stamisol Extreme Color		Stamisol Extreme Color HI-FR		
Description			Normes	
Enduction	Polyacrylique		Polyacrylique	
Support	PES/Glas/PES		PES/Glas/PES	
Poids total	440 g/m ²		800 g/m ² EN 1848-1	
Propriétés de la membrane			EN 13859-2	
Résistance à la rupture (L/T): > Initiale > Après 90 jours à 70 °C et 5.000 h UV	380/380 N/5 cm 300/300 N/5 cm	400/400 N/5 cm 340/340 N/5 cm	EN 12311-1	
Résistance à la déchirure au clou (L/T)	280/280 N	330/330 N	EN 12310-1	
Valeur S _D	≈ 0.05 m	≈ 0.12 m	EN ISO 12572-C	
Résistance à la pénétration d'eau: > Initiale > Après 90 jours à 70 °C et 5.000 h UV	W1 W1	W1 W1	EN 1928 EN 1928	
Résistance de flexion à froid	-30 °C	-30 °C	EN 1109	
Réaction au feu				
Euroclasse EN 13501-1	E	B-s2,d0	EN 13501-1	
Classement au feu	VKF 5.3(RF 2)/SN 198898	VKF 5.3(RF 2)/SN 198898	SN 198898	
Informations complémentaires				
Étanchéité à la colonne d'eau	> 600 mm	> 600 mm		
Résistance avant bardage définitif	24 mois pour l'écran avec fixations mécaniques Pour une durée plus longue en phase chantier, merci de nous consulter			
Températures extrêmes d'utilisation	-40 °C / + 80 °C		-40 °C / + 80 °C	
Évaluation eco-bau				
> Bien approprié pour Minergie-Eco > Correspond à la 2 ^{ème} priorité des ecoCFC/ecoDevis	Eco 2			
Systèmes des management				
Qualité : ISO 9001 • Environnement : ISO 14001 • Énergie : ISO 50001				
Conditions de livraison				
Délai de livraison	4-6 semaines		4-6 semaines	
Certifications, labels, garanties				
Garantie 10 ans	Garantie 20 ans sur demande	   	Répertorié sur WUFI www.wufi.de	
Conforme SIA 232-2 (Suisse)				
Conditionnement				
Réf.	Rouleau		Palette	
	Dim.	m ²	Nombre de rouleaux	m ²
Voir ci-contre	26 ml x 2,50 m	65	12	780

Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10%. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable page 35.

(*) Garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse.

Les couleurs d'impression peuvent différer des couleurs réelles de la gamme de Stamisol Extreme Color et n'ont qu'un caractère informatif (échantillons des couleurs sur demande).