



Fixit 284

CalceClima® Ambiente

Utilisation: Fixit 284 est un crépi de fond à la chaux, écologique, pour la construction de l'habitat biologique, dans le domaine intérieur. Les supports adaptés sont les briques, les pierres silico-calcaires, la pierre naturelle, la maçonnerie de moellons ainsi que le béton rugueux. Les supports fortement ou irrégulièrement absorbants doivent être préparés avec un préglacage avec Fixit 281 CalceClima préglacage. Couche de fond idéale pour les peintures à la chaux ou aux silicates. Sur du béton lisse, il faut d'abord appliquer Fixit 450 Colle de construction sèche au ciment en épaisseur de grain, puis le rendre rugueux horizontalement avec un balai.

- Propriétés:**
- Peut être mis en œuvre à la machine pour un assainissement économique
 - Sans ciment et donc adapté aux personnes allergiques
 - Irréprochable en matière d'habitat biologique
 - Certifié A+

Mise en œuvre:



Données techniques		
N° d'art.	2000086195	2000564099
Type d'emballage		
Unités par emballage	42 unité/pal	
Quantité par unité	25 kg/unité	1.000 kg/unité
Granulométrie	0 - 1,4 mm	
Adjonction d'eau	6,5 l/sac	
Consommation	env. 1,35 kg/m ² /mm	
Délai de mise en œuvre	20 - 30 min	
Épaisseur de couche	min. 10 mm	
Masse volumique à sec	1.550 kg/m ³	
Résistance à la compression (28 jours)	≤ 1,5 N/mm ²	
Résistance à la flexion (28 jours)	≤ 1 N/mm ²	
Diffusion de la vapeur d'eau μ	8-12	

- Composition:**
- Liants : chaux hydraulique naturelle, chaux aérienne
 - Agrégats : sable concassé calcaire granulométrie 0-1,4 mm
 - Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air, épaississants, fibres

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Appliquer et mettre en œuvre Fixit 284 avec les machines à enduire usuelles ou à la main sur le support préparé. Le support doit être sec, exempt de poussière, sans gel, suffisamment absorbant et porteur. Peu approprié comme enduit à la main pour de grandes surfaces (temps de mise en œuvre max. 30 minutes). Eviter les interruptions de travail prolongées lors de l'application à la machine. Ne pas laisser le matériau plus de 15 minutes dans le tuyau.

Traitement ultérieur: Après la mise en œuvre, veiller à une aération suffisante des locaux.

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.



Fixit 284

CalceClima® Ambiente

Certificats:

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support).
Durant la mise en œuvre et le durcissement du matériau, protéger du gel durant au moins 3 jours.
Fixit 284 n'est pas adapté comme support pour la pose de faïences.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.