



Fixit 435

Enduit de fond combi léger EPS

Utilisation: Fixit 435 convient au collage des panneaux d'isolation en polystyrène ou PIR ainsi qu'à l'enrobage de treillis d'armature 7x7 sur des panneaux d'isolation en polystyrène ou PIR.

Coller

Le support doit être propre, sec et porteur.

Enrobage

Les panneaux en polystyrène ou PIR doivent être collés impeccablement et bien aboutés. Les joints de panneaux ouverts doivent être refermés avec des cales XPS ou EPS (35 kg/m³). La surface de l'isolation en mousse rigide doit être ensuite parfaitement poncée et dépoussiérée.

Propriétés:

- Pour coller et enrober
- Minéral
- Certifié eco

Mise en œuvre:



Données techniques			
N° d'art.	2000634561	2000633970	2000958994
Usine	HO	BE	
Type d'emballage			
Unités par emballage	42 unité/pal	40 unité/pal	
Quantité par unité	25 kg/unité	25 kg/unité	1.000 kg/unité
Granulométrie	0 - 1 mm		
Adjonction d'eau	6 - 7 l/sac	6 - 7 l/sac	
Consommation	env. 6 kg/m ²		
Consommation collage	env. 4 kg/m ²		
Consommation enrobage	env. 4 kg/m ²		
Consommation	4-8 kg/m ²		
Délai de mise en œuvre	60 - 90 min		
Épaisseur de couche	Enrobage min. 3 mm		

Composition:

- Liant : ciment
- Agrégats : sable silico-calcaire granulométrie 0 - 1,0 mm
- Aditifs : Agent de rétention d'eau, agent d'adhérence, agent hydrofuge

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », la norme SIA 243 « Isolation thermique extérieure crépie » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger une première fois avec un mélangeur en continu ou un malaxeur. Pour activer l'agent d'adhérence, laisser reposer au moins 5 minutes et mélanger une deuxième fois à l'aide des outils habituels.

Coller

Appliquer par bandes sur les bords avec galettes moyennes. La surface de contact de l'enduit doit être d'au moins 40%.

Enrobage

Le treillis d'armature à mailles serrées Fixit doit être enrobé complètement. Les joints doivent se chevaucher d'au moins 10 cm. Pour les couches suivantes en crépi de finition minéral, la surface doit être rendue rugueuse, en fonction de la granulométrie du crépi de finition.

Traitement ultérieur: Lors de conditions météorologiques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger la couche de l'enduit Combi (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante etc.).



Fixit 435

Enduit de fond combi léger EPS

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats:



Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Ne solliciter mécaniquement les panneaux collés que 3 jours après les travaux.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.