




Fixit 564

Rasa Pietra - Mortier de jointoiment pour pierre naturelle 0-3 mm

Utilisation: Fixit 564 est un mortier de jointoiment pour pierre naturelle et moellons. Fixit 564 peut être aussi utilisé comme enduit de fond ou monocouche pour maçonnerie en pierre naturelle. Le mortier est faiblement hydrofuge. Ce mortier ne convient pas aux surfaces horizontales.

- Propriétés:**
- Résistant au gel
 - Faiblement hydrophobe
 - Pompable
 - Souple à appliquer
 - Faible résistance à la compression
 - Peut être utilisé comme enduit de fond
 - Technique Rasa Pietra
 - Mélange homogène

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000578336
Type d'emballage	
Unités par emballage	40 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Granulométrie	0 - 3 mm
Adjonction d'eau	5,5 - 6,5 l/sac
Rendement	env. 15 l/sac
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 2 N/mm ²
Résistance au gel	garantie

- Composition:**
- Liants : ciment blanc, chaux hydraulique, chaux blanche
 - Agrégats : sable et sable concassé, granulométrie 0 - 3 mm
 - Additifs : agents de rétention d'eau, agents hydrofuges

Généralités: Observer les règles générales de la construction, la recommandation SIA V178 «Maçonnerie de pierre» et les données de cette fiche technique.

Traitement préalable: Les joints doivent être propres, secs et porteurs. La profondeur des joints doit être au minimum de 2 - 3 cm.

Mise en œuvre: Fixit 564 est gâché à l'eau propre, à la main ou dans un malaxeur continu. Ne plus rajouter d'eau au mortier dont la consistance est déjà réglée.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel etc.).

Prescriptions de sécurité: Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Autres indications:





Fixit 564

Rasa Pietra - Mortier de jointoiment pour pierre naturelle 0-3 mm

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).
L'utilisation d'un malaxeur à mélange forcé ou à tambour peut entraîner une occlusion excessive des pores d'air et par conséquent une perte de résistance.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.