



## Fixit 565


Rania - Mortier de jointoiment pour pierre naturelle 0-3 mm

**Utilisation:** Fixit 565 est un mortier de jointoiment pour pierre naturelle et moellons. Fixit 565 peut être aussi utilisé comme enduit de fond ou enduit monocouche pour maçonnerie en pierre naturelle ainsi que comme enduit de soubassement dans les zones soumises à des projections d'eau. Ce mortier est fortement hydrofuge. Il ne convient pas aux surfaces horizontales.

**Propriétés:**

- Résistant au gel
- Très hydrophobe
- Pompable
- Souple à appliquer
- Faible résistance à la compression
- Mise en œuvre aisée
- Peut être utilisé comme enduit de fond
- Mélange homogène
- Peut être appliqué dans la zone du soubassement et dans les zones humides

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	2000634102
Type d'emballage	
Unités par emballage	42 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Granulométrie	0 - 3 mm
Adjonction d'eau	5,5 - 6,5 l/sac
Consommation	env. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
Rendement	env. 15 l/sac
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 3,5 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 1,3 N/mm <sup>2</sup>
Résistance au gel	garantie

**Composition:**

- Liants : ciment blanc, chaux hydraulique, chaux blanche
- Agrégats : sable et sable concassé, granulométrie 0 - 3 mm
- Additifs : agents de rétention d'eau, agents hydrofuges

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, la recommandation SIA V178 «Maçonnerie de pierre» et les données de cette fiche technique.

**Traitement préalable:** Les joints doivent être propres, secs et porteurs. La profondeur des joints doit être au minimum de 2 - 3 cm.

**Mise en œuvre:** Fixit 565 est gâché à l'eau propre, à la main ou dans un malaxeur continu. Ne plus rajouter d'eau au mortier dont la consistance est déjà réglée.

**Remarques pour la mise en œuvre:** En cas de mise en œuvre comme enduit de fond ou enduit monocouche, une épaisseur de couche d'au moins 10 à env. 15 mm est recommandée.

**Traitement ultérieur:** Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel etc.).



## Fixit 565

Rania - Mortier de jointoiment pour pierre naturelle 0-3 mm

---

**Prescriptions de sécurité:** Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.

---

**Stockage:** Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

---

**Autres indications:**



---

**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).  
L'utilisation d'un malaxeur à tambour peut entraîner une occlusion excessive des pores d'air et par conséquent une perte de résistance.

---

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.