



Fixit 575


Mortier de lit de pose fin C2 TE S1

Utilisation: Fixit 575 est une colle lit de pose couche moyenne pour panneaux de grand format en pierre naturelle aux sols et aux parois. Fixit 575 peut aussi être utilisé en combinaison avec un chauffage au sol

- Propriétés:**
- Résistant au gel
 - Bonne adhérence
 - Avec adjonction de trass
 - Facile à mettre en œuvre
 - Rapidement praticable et résistant aux charges
 - Également pour surfaces avec chauffage au sol

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000094517
Type d'emballage	
Unités par emballage	42 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Granulométrie	0 - 1 mm
Adjonction d'eau	env. 5,25 l/sac
Consommation	1,4 kg/m ² /mm
Rendement	env. 15 l/sac
Délai de mise en œuvre	env. 45 min
Épaisseur de couche	5 - 15 mm
Praticable après	après 24 heures
Chargeable	après 14 jours
Résistance au gel	garantie

- Composition:**
- Liants : ciment, trass naturel
 - Agrégats : sables classifiés 0 - 1 mm
 - Additifs : additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre

Généralités: Observer les règles générales de la construction, la recommandation SIA V178 «Maçonnerie de pierre» et les données de cette fiche technique.

Traitement préalable: Les chants des panneaux à coller doivent être sans salissures et sans poussière.

Mise en œuvre: Gâcher Fixit 575 avec de l'eau propre, à la main ou avec un malaxeur adéquat. Après un temps de maturation d'env. 5 minutes mélanger encore une fois et appliquer avec une truelle dentée (10 mm) sur les panneaux en pierres naturelles.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel etc.).

Prescriptions de sécurité: Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 12 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).



Fixit 575

Mortier de lit de pose fin C2 TE S1

Dispositions générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.