

Fiche technique

Lissage de rénovation 61

Masse à spatuler universelle à base de plâtre intérieur

Description du produit Granol lissage de rénovation 61 est un lissage universel à base de plâtre. Idéal pour les rénovations intérieures.

Composition

Liants: plâtre, chaux hydraulique blanche, liants organiques
Additifs: calcaires
Adjuvants: additif de rétention d'eau, retardateur de prise, etc.

Champ d'application

Applicable sur des supports en béton, dégrossissages/ lissages, panneaux de plâtre, panneaux fibro-plâtre, panneaux de séparation, ribages, supports peints (ne pas utiliser sur des supports peints avec une peinture à l'huile ou à base de chaux). Le lissage de rénovation 61 est idéal pour produire des surfaces lisses (enduit lisse), pour spatulations ou pour recevoir des peintures, ribages fins, structurés ou finition à gicler. En cas des surfaces critiques il faut effectuer préalablement des tests d'adhérence. Lissage de rénovation 61 n'est pas approprié pour des zones humides.

L'épaisseur de la couche 1 - 5 mm

Consommation par m² env. 1 kg/mm

Form de livraison Sac à 30 kg

Traitement

Addition d'eau par sac env. 24 litres
Temps de traitement env. 80 minutes
Ne pas travailler en dessous de +5° C

Le lissage de rénovation 61 est appliqué à la main sur des supports solides, propres et secs. L'humidité de l'air trop élevée et des températures trop basses ainsi qu'un échauffement ou déshumidification trop brusque, conduisent des dommages au lissage de rénovation 61 comme la perte de la fermeté propre, un accrochage et une aspiration différente etc.

Des revêtements sur des panneaux de plâtre ou des panneaux fibro-plâtre ne peuvent être exécutés que si aucune grande déformation linéaire n'apparaît suite à des changements d'humidité ou de température.

Remarques Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).

Stockage Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

Elimination Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Mélanger le matériel restant avec de l'eau, laisser durcir et évacuer comme les déchets de béton. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 14. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.

Indications de sécurité**Attention**

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

Hydroxyde de calcium

CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3

Réagit très alcalin avec l'humidité.

P260d: Ne pas respirer les poussières

P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.

P302e: EN CAS DE CONTACT AVEC LA

PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P501e: Eliminer le contenu/récipient dans un mode assuré.

Granol SA

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

